

KUNSTSTOFF- UND FARBEN-GESELLSCHAFT mbH

An der Flurscheide 7 D-64584 Biebesheim
Tel. +49 (0) 6258-8006-0 Fax +49 (0) 6258-8006-70
E-Mail: info@kfg-biebesheim.de Internet: www.kfg-biebesheim.de



Technisches Merkblatt

Acrylglas Feinstmahlgut

Chemische Basis:	Acrylglas
Lieferform:	Pulver
Korngröße:	0-0,08 mm 0-0,15 mm
Schüttgewicht:	500 - 700 g/l je nach Korngröße
Physiologisch:	unbedenklich
Dichte:	1,1 g/cm ³
Wärmeformbeständigkeit:	120°C
Zersetzungstemperatur:	ab 350°C
Säurezahl:	< 1 mg KOH
Quellbar	u.a. in Estern, Aromaten
Verpackung:	Säcke, Big-Bags oder Oktabins auf Einwegpaletten
Anwendung:	Staubtechnik und Porenbildner für Schleifscheiben
Lagerung:	trocken

* Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Die Verantwortung für die Anwendung bzw. Verarbeitung unserer Produkte liegt beim Käufer, auch im Hinblick auf etwaige Schutzrechte Dritter. Technische Daten, die unsere Produkte betreffen, sind Richtwerte. (Stand 15.05.2008)