

KUNSTSTOFF- UND FARBEN-GESELLSCHAFT mbH

An der Flurscheide 7 D-64584 Biebesheim
Tel. +49 (0) 6258-8006-0 Fax +49 (0) 6258-8006-70
E-Mail: info@kfg-biebesheim.de Internet: www.kfg-biebesheim.de



Technisches Merkblatt

Gießharz E 70 UV

Chemische Basis	Methylmethacrylatharz
Lieferform	mittelviskoses, klares Harz
BetrSchV	leichtentzündlich
Geruch	esterartig
Viskosität (Auslaufzeit)	70 ± 3 s (23°C, DIN Becher, 6mm)
Dichte	1 g/cm ³ (20°C)
Flammpunkt	+10°C
Siedepunkt	+ 100°C
Verarbeitung	Atenschutz bei nicht ausreichender Belüftung
Härtungszeit	mit UV Ultra-Vitalux Osram Lampe 300W 20 – 30 Min
Brandschutz- Baustoffklasse	B 2 (nach DIN 4102)
Reinigung der Arbeitsgeräte	Aceton, Methylmethacrylat
Anwendung	Gießharz für Einbettungen
Lagerung	bis zu 6 Monaten; trocken und kühl (maximal 20 °C)

Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Die Verantwortung für die Anwendung bzw. Verarbeitung unserer Produkte liegt beim Käufer, auch im Hinblick auf etwaige Schutzrechte Dritter. Technische Daten, die unsere Produkte betreffen, sind Richtwerte. (Stand 5.09.2011)