



Technisches Merkblatt

MB-56 Methacrylat-Polymer als Masterbatch für PMMA, SAN, ABS u.a.

Mittleres Molekulargewicht	100.000 g/mol
Lieferform	helles körniges Mahlgut < 0,8 mm
Glastemperatur	95°C
MFI	ca. 8
Schüttgewicht	600 g/l
Dichte	1,1 g/cm ³
Viskosität	180 ± 5 cP 25%ig in MMA
Vergilbungsbeständigkeit	10 ' 300°C
Zersetzungstemperatur	ab 350°C
Säurezahl	< 1 mg KOH
Physiologische Risiken	unbedenklich, lebensmittelecht
Anwendung	Masterbatch, Kunststofflacke
Verpackung	20 kg Sack oder Big Bag
Lagerung	trocken

* Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Die Verantwortung für die Anwendung bzw. Verarbeitung unserer Produkte liegt beim Käufer, auch im Hinblick auf etwaige Schutzrechte Dritter. Technische Daten, die unsere Produkte betreffen, sind Richtwerte. (Stand 21.04.2008)