

KUNSTSTOFF- UND FARBEN-GESELLSCHAFT mbH

An der Flurscheide 7 D-64584 Biebesheim
Tel. +49 (0) 6258-8006-0 Fax +49 (0) 6258-8006-70
E-Mail: info@kfg-biebesheim.de Internet: www.kfg-biebesheim.de



Technisches Merkblatt

Weichharz H 300

Chemische Basis	Methylmethacrylatharz mit Butylacrylat Mischpolymer
Lieferform	bläuliches, viskoses, leicht trübes Harz
BetrSchV	leichtentzündlich
Geruch	esterartig
Viskosität	700 ± 100 cP [23°C, Brookfield Spindel 63, 12 U/min]
Auslaufzeit	43 ± 3 s (23°C, DIN Becher, 6mm)
Dichte	1 g/cm ³ (20°C)
Flammpunkt	+ 10°C (MMA, DIN 51755)
Siedepunkt	+ 100 °C
Verarbeitung	Atenschutz bei nicht ausreichender Belüftung
Härtung	2 % Dibenzoylperoxid 50 %ig
Härtungszeit	25-30 Min bei 23 °C
Verarbeitungszeit	10-15 Min
Brandschutz- Baustoffklasse	B 2 (nach DIN 4102)
Reinigung der Arbeitsgeräte	Aceton, Methylmethacrylat
Anwendung	weichelastische Überzüge und Abdichtungen
Lagerung	bis zu 6 Monaten – trocken und kühl (maximal 20°C)

Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Die Verantwortung für die Anwendung bzw. Verarbeitung unserer Produkte liegt beim Käufer, auch im Hinblick auf etwaige Schutzrechte Dritter. Technische Daten, die unsere Produkte betreffen, sind Richtwerte. (Stand 25.03.2010)